

| | Valoare | U.M. |
|---|------------|-----------------------------------|
| Temperatura maximă de utilizare | 1.100 | °C |
| | 2.012 | °F |
| Densitate vrac | 700 | kg/m ³ |
| | 44 | lb/ft ³ |
| Rezistență la compresiune la rece (EN ISO 8895) | 4,5 653 | MPa lb/in ² |
| Modulul de rupere (EN 12089) | 2,0 | MPa |
| | 290 | lb/in ² |
| Contrație liniară la reîncălzire (EN 1094-6) după de ore la 1.000°C (1.832°F) | 1,0 | % |
| Porozitate totală (EN 1094-4) | 74 | % |
| Coeficient de dilatare termică reversibilă la 20°C până la 750°C (68°F până la 1.382°F) | 11,0 | ×10 ⁻⁶ K ⁻¹ |
| | 6,1 | ×10 ⁻⁶ F ⁻¹ |
| Rezistență la șocuri termice (EN 993-11) | > 30 | Cicluri |

| Conductivitate termică (ASTM C-182) | Temperatura medie | |
|-------------------------------------|-------------------|-------------------------------------|
| | | 200°C |
| | 400°C | 0,20 W/(m×K) |
| | 600°C | 0,21 W/(m×K) |
| | 800°C | 0,22 W/(m×K) |
| | 392°F | 1,32 BTU/(ft ² ×h×°F/in) |
| | 752°F | 1,39 BTU/(ft ² ×h×°F/in) |
| | 1.112°F | 1,46 BTU/(ft ² ×h×°F/in) |
| | 1.472°F | 1,53 BTU/(ft ² ×h×°F/in) |

| Analiză chimică | | | |
|--|--------------------------------|------|---|
| Silice | SiO ₂ | 46 | % |
| Dioxid de titan | TiO ₂ | 0,7 | % |
| Oxid feric | Fe ₂ O ₃ | 5,5 | % |
| Alumină | Al ₂ O ₃ | 7,0 | % |
| Oxid de magneziu | MgO | 19,0 | % |
| Oxid de calciu | CaO | 3,5 | % |
| Oxid de sodiu | Na ₂ O | 0,2 | % |
| Oxid de potasiu | K ₂ O | 10,0 | % |
| Pierdere la aprindere la 1.025°C (1.877°F) | LOI | 7,0 | % |

| | |
|---|------------|
| Cod poziție tarifară sistem armonizat (Sistemul armonizat de denumire și codificare a mărfurilor) | 6806.90.00 |
| Culoare | Sand |

Datele sunt rezultate medii ale testelor efectuate în cadrul procedurilor standard și pot fi modificate. Datele conținute în această fișă tehnică sunt furnizate cu bună-credință ca serviciu tehnic și pot fi modificate fără notificare prealabilă. Fac excepție erorile și greșelile de tipar. Număr modificare: 7.12.2023

Skamol Eastern Europe

ul. Innowacyjna 5, 41-200 Sosnowiec, Polonia
Tel.: +48 32 793 70 29

www.skamol.com



| Dimensiuni | Lungime | Lățime | Grosime |
|--------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------|
| Maxim | 1.260mm | 1.000mm | 60mm |
| Minim | Conform specificațiilor Dvs | Conform specificațiilor Dvs | 10mm |
| Toleranțe standard* | Până la $\pm 4,0$ mm | Până la $\pm 2,5$ mm | Până la $\pm 1,0$ mm |
| Toleranțe prelucrare mecanică* | Până la $\pm 2,5$ mm | Până la $\pm 2,5$ mm | Până la $\pm 1,0$ mm |

*Toleranțele dimensionale depind de lungime și lățime

Informații generale

Nu toate combinațiile de marimi sunt disponibile pentru comandă.

Vă rugăm contactați Skamol pentru a afla toleranțele la anumite dimensiuni.

Dimensiuni standard

Va rugăm verificați lista de prețuri sau contactați Skamol.

Prelucrare

Putem executa prelucrări ale plăcilor în diferite forme conform specificațiilor clientului.

Ambalare

Produsele vor fi ambalate conform standardelor Skamol.



Datele sunt rezultate medii ale testelor efectuate în cadrul procedurilor standard și pot fi modificate. Datele conținute în această fișă tehnică sunt furnizate cu bună-credință ca serviciu tehnic și pot fi modificate fără notificare prealabilă. Fac excepție erorile și greșelile de tipar. Număr modificare: 7.12.2023

Skamol Eastern Europe

ul. Innowacyjna 5, 41-200 Sosnowiec, Polonia

Tel.: +48 32 793 70 29

www.skamol.com