

Skamol Lime Mortar

	Valore	Unità di misura
Rapporto di miscelazione		
Calce idratata	35	kg
Calce idraulica (NHL)	65	kg
Sabbia di quarzo	499	kg
Lattice naturale	< 1	%
Caratteristiche		
Contenuto di cloruro	< 0,1	%
Conduttività termica (valore tabellare)	0,90	W/mK
Resistenza al gelo/disgelo	MX1 a MX4	
Informazioni generali		
Dimensioni del sacco	20	kg
Consumo, 7 mm (per sacco)	2,5	m ²
Durata di conservazione	24	mesi
Temperatura di applicazione	+5 a +25	°C
Tempo aperto a +20°C	60	minuti
Acqua aggiunta (per sacco)	4,5	L
Classificazione di reazione al fuoco (EN 13501-1 + A1)	Classe A1	
Codice doganale HS (Sistema armonizzato)	3824.50.90	
Colore	Bianco sporco	



I dati sopra riportati sono i risultati medi dei test condotti secondo procedure standard e sono soggetti a variazioni. I dati contenuti in questa scheda sono forniti in buona fede come servizio tecnico e sono soggetti a modifiche senza preavviso. Con riserva di errori ed errori di stampa. Numero di revisione: 8.12.2023

Skamol Southern Europe, Middle East & Africa

Cami de Migdia 10, 43893 Altafulla, Spagna

Tel.: +45 97 72 15 33

www.skamol.com

