

# Skamol Structural Plaster

	Väärtus	Ühik
Puistetiheus	1.600	kg/m <sup>3</sup>
Maksimaalne töötemperatuur	200	°C
Survetugevus	CS III	
Vee imendumine	Klass W0	
Veeauru läbilaskvus, $\mu$	$\leq 15$	
Haarduvus	$\geq 0,08$	N/mm <sup>2</sup> FP B
Soojusjuhtivus (keskmine koondväärtus; P=50%), $\lambda_{10}$ kuiv	0,61	W/mK
<b>Üldine</b>		
Koti suurus	20	kg
Tarve, 2mm (koti kohta)	7,5	m <sup>2</sup>
Säilivusaeg	12	kuud
Valamistemperatuur	+5 kuni +25	°C
Avamisaeg +20°C juures	60	minutit
Lisatud vesi (koti kohta)	3,6 kuni 4,1	l
Tuletundlikkuse klassifikatsioon (EN 13501-1 + A1)	Klass A1	
HS tariifinumber (kaupade kirjeldamise ja kodeerimise ühtlustatud süsteem)	3824.50.90	
Värv	Valge	



Los datos son resultados medios de las pruebas realizadas bajo procedimientos estándar y están sujetos a variaciones. Los datos contenidos en esta hoja de datos se suministran de buena fe como servicio técnico y están sujetos a cambios sin previo aviso. Se exceptúan los errores generales y de impresión. Número de revisión: 7.12.2023

## Skamol Eastern Europe

ul. Innowacyjna 5, 41-200 Sosnowiec, Poola  
Tel: +48 32 793 70 29

[www.skamol.com](http://www.skamol.com)

