

Skamol Structural Plaster

	Hodnota	Jednotka
Objemová hustota	1.600	kg/m ³
Maximálna prevádzková teplota	200	°C
Pevnosť v tlaku	CS III	
Absorpcia vody	Trieda W0	
Priepustnosť vodných pár, μ	≤ 15	
Príľnavosť	≥ 0,08	N/mm ² FP B
Tepelná vodivosť (priemerná tabuľková hodnota; P, λ_{10} za sucha)	0,61	W/mK
Všeobecné		
Veľkosť vreca	20	kg
Spotreba, 2mm (na vrece)	7,5	m ²
Skladovateľnosť	12	mesiaca
Teplota nalievania	+5 až +25	°C
Doba otvorenia pri +20 °C	60	minút
Pridaná voda (na vrece)	3,6 až 4,1	L
Klasifikácia reakcie na oheň (EN 13501-1 + A1)	Trieda A1	
Číslo colného sadzovníka HS (harmonizovaný systém opisu a číselného označovania tovaru)	3824.50.90	
Farba	Biela	



Údaje sú priemerné výsledky testov vykonaných podľa štandardných postupov a môžu sa meniť. Údaje uvedené v tomto dátovom liste sa poskytujú v dobrej viere ako technická služba a môžu sa zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Tlačové chyby a nepresnosti vyhradené. Číslo revízie: 7.12.2023

Skamol Eastern Europe

ul. Innowacyjna 5, 41-200 Sosnowiec, Poľsko
Tel.: +48 32 793 70 29

www.skamol.com

